

Y0CH-552 水性色浆-铁黄 L

产品说明 本产品是设计用于建筑和一般工业涂料的水性高浓颜料色浆，其拥有优异的相溶性和展色性；本产品采用了无机颜料氧化铁黄适用于工厂调色制备水性底漆和面漆。

设计用途 设计用于广泛的建筑涂料和工业涂料领域，包括但不限于内外墙，金属管道，护栏，地坪，集装箱，木器，轻防腐，工程机械，农业机械，一般工业金属维护，五金建材，自行车，玻璃制品，塑胶制品；

产品特性

- 具有优异的稳定性，可自由流动，易于倾倒和泵送的颜料浓缩浆，适用于涂料的工厂内生产和调色；
- 此色浆具有冻融稳定和不支持微生物生长的特点；保存在合适的包装内不易于结皮和干结；
- 此色浆是经过胺中和的，PH值在7.0-9.0之间，添加此色浆可能引起涂料的PH值的变化，请自行调整到合适的范围；
- 此色浆推荐在持续搅拌下添加到清漆中，添加量没有限制，请根据涂料配方的PVC设计考虑遮盖力和涂膜性能，包括光泽和耐候性等；

产品参数	项目	典型参数值
	颜料种类	颜料 黄 42
	颜料含量	68%
	颜色	铁黄色
	细度	$\leq 25 \mu m$
	闪点	$\geq 100^{\circ}C$
	密度	$2.20g/cm^3 (23^{\circ}C)$
	固含（重量）	70%
	耐光性	8 级
	耐热 $^{\circ}C/10min$	180
	供货粘度	约 95KU ($23^{\circ}C$)

相容性 Y0CH-500 系列色浆设计用于广泛的树脂体系包括但不限于：
丙烯酸分散体，聚酯分散体，聚氨酯分散体，丙烯酸乳液，环氧乳液，水溶性醇酸，水溶性聚酯；适应从自干，强制干燥到高温烘干的施工条件；

应急措施 如溅入眼睛时，应用大量的水冲洗，必要时可到医院诊察。
误饮时，尽早到医院诊察。

废弃注意 请根据废弃物的处理及清扫等有关法律处理或委托有资质的废弃物处理公司



进行处理。

**其他安全
注意事项**

本产品建议仅由工业领域中的相关专业人士按照本手册、材料安全数据手册和包装容器上所给的建议使用，未经查阅本公司提供的材料安全数据手册（MSDS），不应使用本产品。

产品包装规格

净重	25KG	
包装物	20L 圆塑料桶	

储存和运输

储存和运输条件	正确地处理对于保持质量至关重要，建议在使用色浆之前进行搅拌；不使用的时候包装桶应该被紧紧地密闭；如果原包装桶内的色浆少于 20%并且需要保存一段时间则应该考虑更换到小桶中。
储存期	YOCH-500 系列色浆的保质期是自生产之日起 1 年储存于未开封的原包装桶中，储存条件 0-40℃；储存和运输过程中防止阳光直晒；超过保质期需要重新检测其品质是否合格。

重要说明：

本产品说明书中所提供的所有数据或建议基于我们在一定条件下的实验数据或实践资料，但我们无法控制涂料配方中其他原材料的质量或影响该产品使用和应用的多种因素。因此，除非我们书面特别同意，对于本说明书以外条件下的操作所产生的产品性能问题，或因使用产品而导致的损失或损坏，我们概不负责（在法律允许的最大范围内）。在此，我们不承担通过法律运作或其他方式的任何明示或暗示的担保或陈述。所有供应的产品及提供的技术指导受我们的标准销售条款和条件支配。本产品说明书所包含资料将根据经验及我们发展的政策随时进行修改而不会提前通知客户，在使用产品前，请与本公司销售或技术代表一起检查确认所持产品说明书为最新版本。